

PATENT
2185-475P

JC925 U.S. PTO
09/689592
10/13/00

IN THE U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant: TANIMURA, Hiroyuki et al.
Appl. No.: New Group:
Filed: October 13, 2000 Examiner:
For: PROCESS FOR PRODUCING POLYOLEFIN-BASED
RESIN COMPOSITION (AMENDED)

L E T T E R

Assistant Commissioner for Patents
Washington, DC 20231

October 13, 2000

Sir:

Under the provisions of 35 U.S.C. § 119 and 37 C.F.R. § 1.55(a), the applicant(s) hereby claim(s) the right of priority based on the following application(s):

<u>Country</u>	<u>Application No.</u>	<u>Filed</u>
JAPAN	11-293994	October 15, 1999

A certified copy of the above-noted application(s) is(are) attached hereto.

If necessary, the Commissioner is hereby authorized in this, concurrent, and future replies, to charge payment or credit any overpayment to Deposit Account No. 02-2448 for any additional fee required under 37 C.F.R. §§ 1.16 or 1.17; particularly, extension of time fees.

Respectfully submitted,

BIRCH, STEWART, KOLASCH & BIRCH, LLP

By 
John W. Bailey, #32,881

JWB/cqc
2185-475P

P.O. Box 747
Falls Church, VA 22040-0747
(703) 205-8000

Attachment

BSKB 703-205-8000
TANIMURA et al.
2185-475P

日 本 国 特 許 庁
PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

JC925 U.S. PTO
09/689592



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日

Date of Application:

1999年10月15日

出 願 番 号

Application Number:

平成11年特許願第293994号

出 願 人


Applicant (s):

住友化学工業株式会社

2000年 7月28日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2000-3060133

【書類名】 特許願

【整理番号】 P150791

【提出日】 平成11年10月15日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 C08J 5/18
C08L 23/10

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県市原市姉崎海岸 5 の 1 住友化学工業株式会社内

【氏名】 谷村 博之

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県市原市姉崎海岸 5 の 1 住友化学工業株式会社内

【氏名】 江原 健

【特許出願人】

【識別番号】 000002093

【氏名又は名称】 住友化学工業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100093285

【弁理士】

【氏名又は名称】 久保山 隆

【電話番号】 06-6220-3404

【選任した代理人】

【識別番号】 100094477

【弁理士】

【氏名又は名称】 神野 直美

【電話番号】 06-6220-3404

【選任した代理人】

【識別番号】 100113000

【弁理士】

【氏名又は名称】 中山 亨

【電話番号】 06-6220-3404

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 010238

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9903380

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 ポリオレフィン系樹脂組成物

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

ポリオレフィン系樹脂 1 0 0 重量部と揮発成分を 0 . 1 0 ~ 9 0 重量%含む高分子微粒子アンチブロッキング剤 0 . 0 5 ~ 2 重量部未満を含有してなることを特徴とするポリオレフィン系樹脂組成物。

【請求項 2】

高分子微粒子アンチブロッキング剤に含まれる揮発成分が 0 . 1 0 ~ 8 0 重量%であり、その平均粒子径が 0 . 5 ~ 1 5 μ mであることを特徴とする請求項 1 記載のポリオレフィン系樹脂組成物。

【請求項 3】

請求項 1 又は 2 記載のポリオレフィン系樹脂組成物を用いてなることを特徴とするポリオレフィン系樹脂フィルム。

【請求項 4】

請求項 1 又は 2 記載のポリオレフィン系樹脂組成物を少なくとも一軸方向に延伸して得られることを特徴とするポリオレフィン系樹脂フィルム。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、ポリオレフィン系樹脂組成物に関する。さらに詳細には、ポリオレフィン系樹脂へのアンチブロッキング剤である高分子微粒子の分散が良好で、フィルムにした場合、透明性、透視感や白斑点（ボイドともいう）発生がないこと等のフィルムの外観および耐ブロッキング性等の取扱い性のバランスに優れるポリオレフィン系樹脂組成物およびその組成物からなるポリオレフィン系樹脂フィルムに関する。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

ポリオレフィン系樹脂からなるポリオレフィン系樹脂フィルムは透明性や機械

的特性等の物性が優れるために、食品包装用材料や繊維包装用材料等に使われる。しかし、ポリオレフィン系樹脂フィルムは耐ブロッキング性が不充分であり、フィルムを重ね合わせると互いに密着し、包装時の作業性が低下する。

【0003】

ポリオレフィン系樹脂フィルムの耐ブロッキング性を向上させるため、ポリオレフィン系樹脂にアンチブロッキング剤として微粉状もしくは微粒子状の無機物質を用いたポリオレフィン系樹脂組成物が報告されている。例えば、特公昭48-14423号公報には珪酸マグネシウムを主成分とする微粒子を、特公昭52-16134号公報にはゼオライト粉末を用いたポリオレフィン系樹脂組成物及びその組成物からなるフィルムが報告されている。

【0004】

しかし、これらのポリオレフィン系樹脂組成物はアンチブロッキング剤である微粉状もしくは微粒子状の無機物質とポリオレフィン系樹脂の親和性が不十分であるため、その組成物を用いてフィルムを成形すると無機物質を核としてボイドが発生し、フィルムの透明性が悪化するという問題を有している。また、無機物質が硬いため、フィルム同士を擦りあわせた時に傷が発生する、即ち、フィルムの耐傷つき性も悪いという問題を有している。

【0005】

これらの微粉状もしくは微粒子状の無機物質に替えて、アンチブロッキング剤として高分子微粒子を用いたポリオレフィン系樹脂組成物が報告されている。例えば、特開昭57-64522号公報には粒径3～40 μm の架橋構造を有し、かつ融点を有しない高分子微粉体を、特開平5-214120号公報には平均粒径が0.5～7 μm である不活性有機高分子架橋粒子を、また、特開平6-107868号公報には平均粒径0.4～7 μm のアクリル系単量体とスチレン系単量体とを主成分として共重合している重合体の架橋粒子を用いたポリオレフィン系樹脂組成物及びその組成物からなるフィルムが報告されている。しかし、これらの高分子微粒子には、その微粒子とポリプロピレン系樹脂との界面の親和性が不十分であるため、フィルムにボイドが発生し透明性を悪化させるという問題点がある。

【 0 0 0 6 】

一般に、アンチブロッキング剤である高分子微粒子は、ポリオレフィン系樹脂に分散しにくく、凝集しやすい性質がある。このためポリオレフィン系樹脂に高分子微粒子を添加してフィルムを製造する際に、凝集物が分散せず、その凝集物に起因する白斑点が発生し、フィルムの外観が悪化し、また、フィルムへの印刷時にインク飛びが発生する等の問題があった。

【 0 0 0 7 】

【発明が解決しようとする課題】

本発明における課題は、ポリオレフィン系樹脂へのアンチブロッキング剤である高分子微粒子の分散が良好で、フィルムにした場合、透明性、透視感や白斑点発生がないこと等のフィルムの外観および耐ブロッキング性等の取扱い性のバランスに優れるポリオレフィン系樹脂組成物およびその組成物からなるポリオレフィン系樹脂フィルムを提供することにある。

【 0 0 0 8 】

【発明を解決するための手段】

本発明者らはかかる実状に鑑み、鋭意検討した結果、ポリオレフィン系樹脂及びアンチブロッキング剤である特定量の揮発成分を含有する高分子微粒子からなるポリオレフィン系樹脂組成物を用いることにより、上記課題を解決できることを見出し、本発明を解決するに至った。

【 0 0 0 9 】

すなわち本発明は、

ポリオレフィン系樹脂（成分 A） 1 0 0 重量部と揮発成分を 0. 1 0 ～ 9 0 重量% 含む高分子微粒子アンチブロッキング剤（成分 B） 0. 0 5 ～ 2 重量部未満を含有してなるポリオレフィン系樹脂組成物に係るものである。

また、本発明は、上記ポリオレフィン系樹脂組成物からなるフィルムに係るものである。

【 0 0 1 0 】

【発明の実施の形態】

以下、本発明について具体的に説明する。

本発明で使用するポリオレフィン系樹脂（成分A）とは、オレフィン系単量体の単独重合体または共重合体もしくはこれらの混合物であり、オレフィン系単量体とはエチレン及び α -オレフィンであり、 α -オレフィンとしては、例えばプロピレン、ブテン-1、ヘキセン-1、4-メチルペンテン-1、オクテン-1等が挙げられる。

【0011】

ポリオレフィン系樹脂としてはポリプロピレン系樹脂が好ましく、ポリプロピレン系樹脂とは、プロピレン単量体の単独重合体または共重合体もしくはこれらの混合物であり、例えば、プロピレン単独重合体、プロピレンと他のオレフィンとの共重合体もしくはこれらの混合物が挙げられる。プロピレンと他のオレフィンとの共重合体としては、例えばプロピレン-エチレン共重合体、プロピレン-ブテン-1共重合体、プロピレン-エチレン-ブテン-1共重合体等が挙げられる。

【0012】

ポリプロピレン系樹脂としては、結晶性プロピレン単独重合体及び／又は結晶性プロピレン共重合体を含むポリプロピレン系樹脂が好ましい。

結晶性とは、結晶性プロピレン単独重合体または結晶性プロピレン共重合体に含まれる冷キシレン（20℃キシレン）可溶部（CXS）の量により決めることができる。冷キシレン可溶部（CXS）が多いとアモルファス部分が多く、結晶性が低いことを示し、冷キシレン可溶部（CXS）が少ないとアモルファス部分が少なく、結晶性が高いことを示す。冷キシレン可溶部（CXS）は30重量%以下が好ましく、より好ましくは20重量%以下であり、特に好ましくは15重量%以下である。

【0013】

より好ましいポリプロピレン系樹脂としては、結晶性プロピレン単独重合体、及び、エチレン、ブテン-1、ヘキセン-1、4-メチルペンテン-1、オクテン-1の中から選ばれた少なくとも1種類以上の単量体の含有量が2重量%以下である結晶性プロピレン共重合体である。

【0014】

本発明で使用するポリオレフィン系樹脂のメルトフローレート（MFR）は、0.1～20 g/10分のもので加工性及びフィルム物性の点で好ましく、0.5～10 g/10分のものでより好ましい。

【0015】

また、本発明で使用するポリオレフィン系樹脂には、本発明の目的及び効果を損なわない範囲において、必要に応じてポリエチレン、ポリブテン-1、スチレン系樹脂、エチレン-プロピレン共重合体ゴム、エチレン-プロピレン-ジエン共重合体ゴム等のポリオレフィン系重合体を添加しても良い。

【0016】

本発明で使用する高分子微粒子（成分B）は、特に限定はないが、芳香族モノビニル化合物、アクリル酸エステル化合物、メタアクリル酸エステル化合物、モノまたはジカルボン酸およびジカルボン酸無水物、シアン化ビニル化合物、アクリルアミド化合物、イオン性モノマー等の単量体を少なくとも1種類以上、付加重合させたものが挙げられる。

【0017】

具体的には、芳香族モノビニル化合物としてはスチレン、 α -メチルスチレン等が挙げられ、アクリル酸エステル化合物としてはメチルアクリレート、2-エチルヘキシルアクリレート等が挙げられ、メタアクリル酸エステル化合物としてはメチルメタアクリレート、2-エチルヘキシルメタアクリレート等が挙げられ、モノまたはジカルボン酸およびジカルボン酸無水物としてはアクリル酸、メタアクリル酸、マレイン酸、無水マレイン酸等が挙げられ、シアン化ビニル化合物としてはアクリロニトリル、メタアクリロニトリル等が挙げられ、アクリルアミド化合物としてはアクリルアミド、メタアクリルアミド、N-メチロールアクリルアミド、N-メチロールメタアクリルアミド等が挙げられ、イオン性モノマーとしてはアクリル酸ナトリウム、メタアクリル酸ナトリウム、スチレンスルホン酸ナトリウム等が挙げられる。好ましくは、スチレン、メチルアクリレート、メチルメタアクリレート、2-エチルヘキシルアクリレート、2-エチルヘキシルメタアクリレートである。

【0018】

付加重合方法としては、例えば、一般的な懸濁重合法、マイクロサスペンション重合法、分散重合法、乳化重合法、ソープフリー重合法、シード重合法等を用いることができる。なかでも乳化重合法、分散重合法、ソープフリー重合法、シード重合法がフィルム物性の点で好ましい。

【0019】

本発明で使用する高分子微粒子は、上記単量体を重合する際に少なくとも1種類以上の架橋剤を併用して重合した架橋された高分子微粒子であっても良い。高分子微粒子の重合の際に用いる事のできる架橋剤としては、分子中に重合性二重結合を含む官能基を2個以上有するものが挙げられる。このような架橋剤の具体例としては、ジビニルベンゼン、トリメチロールプロパントリアクリレート、トリメチロールプロパントリメタアクリレート、グリシジルアクリレート、グリシジルメタアクリレート、アリルアクリレート、アリルメタアクリレート等が挙げられる。このような架橋された高分子微粒子は、ポリオレフィン系樹脂フィルム成形時における混練、シート形成、延伸の各工程において、その形状をある程度保持する点において好ましい。

【0020】

本発明で使用する高分子微粒子としては、一般的に平均粒子径が0.5～15 μm のものが使用できる。好ましくは0.8～10 μm 、さらに好ましくは1.0～8.0 μm である。

【0021】

本発明で使用する高分子微粒子に用いられる揮発成分は、特に限定はなく、例えば、通常、溶媒として用いられるものを挙げることができる。具体的には水、アルコール類、飽和炭化水素類、芳香族炭化水素類、ケトン類、アルデヒド類、有機酸エステル類及びエーテル類、またはこれらの混合物が挙げられる。アルコール類としてはメタノール、エタノール、プロパノール、ペンタノール、ヘキサノール、オクタノール、ベンジルアルコール、エチレングリコール等が挙げられ、飽和炭化水素類としてはペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン等が挙げられ、芳香族炭化水素類としてはベンゼン、トルエン、キシレン等が挙げられ、ケトン類としてはアセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン等が挙

げられ、アルデヒド類としてはアセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ベンズアルデヒド等が挙げられ、有機酸エステル類としては酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸オクチル、酪酸メチル、メタクリル酸メチル、安息香酸メチル、安息香酸エチル等が挙げられ、エーテル類としてはイソプロピルエーテル、ブチルエーテル、アミルエーテル、テトラヒドロフラン、アニソール等が挙げられる。好ましくは水、メタノール、エタノール、プロパノール、ヘキサン、ヘプタン、トルエン、キシレンであり、特に好ましくは水である。

【0022】

本発明で使用する高分子微粒子に含まれる揮発成分の量は0.10～90重量%である。好ましくは0.10～80重量%である。揮発成分の量が0.10重量%未満である場合、高分子微粒子の分散が不十分なことがあり、90重量%を超えた場合、高分子微粒子とポリオレフィン系樹脂の混合物を溶融押出しする際に、混合物が押出機スクリュウへ食い込みにくくなったり、押出された樹脂が発泡したりするため、溶融押出しができなくなることがある。

【0023】

本発明で使用する高分子微粒子に含まれる揮発成分の濃度の調整方法としては、特に限定はなく、例えば下記のような方法が挙げられる。

①高分子微粒子を重合する際に用いる溶媒または洗浄液もしくはその溶媒を揮発成分として、高分子微粒子中に所定の濃度で残存させる方法。

②高分子微粒子を重合する際に用いる溶媒または洗浄液もしくはその溶媒を揮発成分として、高分子微粒子中に高濃度で残存させ、揮発成分を乾燥、除去して所定の濃度に調整する方法。揮発成分を乾燥、除去する方法としては、例えばスプレードライヤー、ナウタードライヤー、オープン乾燥器等を用いる方法が挙げられる。

③高分子微粒子を重合する際に用いる溶媒または洗浄液もしくはその溶媒を揮発成分として、高分子微粒子中に高濃度で残存させ、ポリオレフィン系樹脂粉と混合し、揮発成分を乾燥、除去して所定の濃度に調整する方法。混合および揮発成分の乾燥、除去する方法としては、例えばヘンシェミキサー、タンブラーミキサー、ナウタードライヤー等を用いる方法が挙げられる。

④高分子微粒子を重合する際に用いる溶媒または洗浄液もしくはその溶媒をろ過、乾燥等により完全に除去した後、別途、揮発成分を高分子微粒子に添加して所定の濃度に調整する方法。

【0024】

本発明で使用する高分子微粒子に含まれる揮発成分の役割、ポリオレフィン系樹脂への分散に関する作用機構は明らかではないが、揮発成分は高分子微粒子同士の隙間又は高分子微粒子内部に存在し、ポリオレフィン系樹脂と混合、溶融混練される際に加熱され、揮発成分が揮発、蒸発し、高分子微粒子間に隙間ができ、高分子微粒子同士がほぐれ凝集することなく、ポリオレフィン系樹脂へ分散すると考えられる。

【0025】

本発明のポリオレフィン系樹脂組成物において、ポリオレフィン系樹脂（成分A）と揮発成分を0.10～90重量%含む高分子微粒子（成分B）の配合割合は、ポリオレフィン系樹脂（成分A）100重量部に対して、揮発成分を0.10～90重量%含む高分子微粒子（成分B）を0.05～2重量部未満であり、好ましくは0.05～1.5重量部である。

【0026】

揮発成分を0.10～90重量%含む高分子微粒子の配合量が0.05重量部未満である場合、フィルムの耐ブロッキング性が不十分なことがあり、また、2重量部以上である場合、ポリオレフィン系樹脂と高分子微粒子アンチブロッキング剤を含有してなるマスターバッチを用いる方が効率的である。

【0027】

本発明のポリオレフィン系樹脂組成物の配合方法としては、ポリオレフィン系樹脂と揮発成分を0.10～90重量%含む高分子微粒子が均一に混合される方法であれば良く、例えば、リボンブレンダー、ヘンシェルミキサー、タンブラーミキサー等を用いて混合する方法等が挙げられる。

【0028】

本発明のポリオレフィン系樹脂組成物には、本発明の目的と効果を損なわない範囲において、公知の添加剤、例えば酸化防止剤、中和剤、滑剤、無滴剤、帯電

防止剤、造核剤等を併用しても良い。これらの添加剤の配合は、ポリオレフィン系樹脂組成物の各成分を配合、混合する時に適宜配合することができる。

【0029】

本発明のポリオレフィン系樹脂組成物は、各成分の配合後、または各成分と添加剤の配合後、公知の方法、例えば押出機を用いてペレット化することもできる。この場合、押出機の設定温度は通常180～280℃であり、好ましくは200～250℃である。

【0030】

本発明のポリオレフィン系樹脂組成物は、フィルムの製造に好適に用いられる。フィルムの製造方法としては、特に限定はなく、公知の方法を用いることができる。例えば、ポリオレフィン系樹脂組成物を溶融混練し、シート状に押出した後、冷却し、次いで加熱しながら少なくとも一軸方向に延伸してフィルムにする方法等が挙げられる。

【0031】

本発明のポリオレフィン系樹脂組成物からなるフィルムの厚みとしては、特に限定はなく、通常1～200 μ mであり、好ましくは5～100 μ mであり、更に好ましくは8～50 μ mである。

【0032】

以下、実施例、および比較例によって本発明をさらに詳細に説明するが、本発明は、以下の実施例によって特に限定を受けるものではない。なお、本発明の詳細な説明および実施例中の各項目の測定値は、下記の方法で測定した。

【0033】

1. 高分子微粒子に含まれる揮発成分量測定（単位：重量％）

試料約5gをヤマト化学株式会社製 DP32型 真空定温乾燥器を用いて、0.1kPaまで減圧し、110℃で1時間乾燥し、乾燥後、室温まで放冷し、0.01gのオーダーまで測定可能な電子天秤を用い、下式より求めた。

$$\text{揮発成分量(重量\%)} = \{ (\text{乾燥前重量} - \text{乾燥後重量}) / \text{乾燥前重量} \} \times 100$$

なお、本発明で使用したポリプロピレン系樹脂はMFRが2.3g/10分であり、CXSが3.0重量％であるプロピレンポリマー粉であり、このプロピレ

ンポリマー粉に含まれる揮発成分量は0重量%であった。

【0034】

2. フィルム物性

(1) ヘイズ (単位: %)

ASTM D-1003に準拠して測定した。

(2) 拡散透過光度 (LSI) (単位: %)

東洋精機 (株) 社製 LSI 試験機 ($\pm 0.4^\circ \sim 1.2^\circ$ の散乱透過光を受光) により測定した。LSI 値を透視感の尺度とした。

(3) 耐ブロッキング性 (単位: MPa または $\text{kg}/12\text{cm}^2$): $120\text{mm} \times 30\text{mm}$ のフィルムを用いて、フィルム同士を重ね合わせ、 $500\text{g}/40\text{mm} \times 30\text{mm}$ の荷重下で 60°C 、3 時間状態調整を行なった。その後、 23°C 、湿度 50% 雰囲気下に 30 分以上放置し、状態調整を行なった後、せん断引張試験機を用いて $200\text{mm}/\text{分}$ の速度で引張り試験を行い、フィルムの剥離に要する強度を測定した。一つの試料につき、4 回測定を行い、その平均値を算出して、フィルムの耐ブロッキング性の値とした。

【0035】

(4) 白斑点個数: (単位: 個/ 25cm^2)

目視でフィルムの任意の $5\text{cm} \times 5\text{cm}$ の領域にある約 $0.2 \sim 1\text{mm}$ の大きさの白斑点の個数を求めた。この操作を 2 回繰り返して平均値を求めた。

【0036】

実施例 1

(a) 高分子微粒子の合成

攪拌機および還流冷却器付きの耐圧ガラス容器にメタノール 380 重量部、イオン交換水 20 重量部、スチレン 34 重量部、2-エチルヘキシルアクリレート 60 重量部、55%ジビニルベンゼン 11 重量部、ヒドロキシプロピルセルロース 2.5 重量部、 α -ブチルパーオキシ-2-エチルヘキサノエート 2 重量部を仕込み、均一に溶解後、容器を密閉し、 90°C にて 10 時間重合した。次いで、メタノール 200 重量部、スチレン 48 重量部、55%ジビニルベンゼン 4 重量部、2,2'-アゾビス (2,4-ジメチルバレロニトリル) 1 重量部の混合溶

液を 60℃にて 20 分間かけて添加後、さらに 60℃で 4 時間重合し、高分子微粒子の有機溶媒スラリーを得た。この有機溶媒スラリーより一部サンプリングして微粒子の粒径を測定したところ平均粒径 1.2 μm であった。

【0037】

続いて、このスラリーに加圧スチームを吹き込み、蒸発してくるメタノール・水混合物をコンデンサーで回収した。重合液温度が 99℃に到達したところでスチームの吹き込みを終了し、高分子微粒子の水スラリーを得た。さらに定性ろ紙 No. 1 を用いて得られた水スラリーを吸引ろ過し、揮発成分量 72 重量%の高分子微粒子のウェットケーキを得た。

【0038】

(b) 高分子微粒子に含まれる揮発成分量の調整

前記 (a) で得られた揮発成分量 72 重量%の高分子微粒子を約 500 g 秤量し、これを精密恒温器 (ヤマト科学株式会社製 DF61 型) に入れ、温度 120℃で 5 時間乾燥した。得られた高分子微粒子に含まれる揮発成分量は、0.14 重量%であった。

【0039】

(c) ポリオレフィン系樹脂組成物のペレット化

成分 A である前記プロピレンポリマー粉 (MFR=2.3 g/10 分) 100 重量部に対して、成分 B である揮発成分を 0.14 重量%含む高分子微粒子 0.3 重量部と、中和剤としてステアリン酸カルシウム 0.1 重量部、酸化防止剤として BHT (2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール) 0.2 重量部、および Irganox 1010 (チバスペシャリティーケミカルズ社製) 0.2 重量部をヘンシェルミキサーで混合した後、押出機を用いて 220℃で造粒し、ペレット化した。表 1 にペレットにおけるポリオレフィン系樹脂と高分子微粒子の配合量を示した。

【0040】

(d) 延伸フィルムの作製

前記 (c) で作製したポリオレフィン系樹脂組成物のペレット、樹脂温度 260℃で溶融押出を行い、60℃の冷却ロールで急冷させ、厚さ 0.8 mm のシー

トを得た。このシートを予熱後、縦延伸機のロール周速差により延伸温度 145℃で縦方向に 5 倍延伸し、さらにテンター式延伸機にて延伸温度 157℃で横方向に 8 倍延伸した。続いて、165℃で熱処理を行い、厚さ 20 μ m のフィルムとした後、片面コロナ処理を施した。フィルム物性を表 2 に示した。

【0041】

実施例 2

(b) 高分子微粒子に含まれる揮発成分量の調整

実施例 1 (a) 記載の揮発成分量 72 重量% の高分子微粒子を約 500 g 秤量し、これを精密恒温器 (ヤマト科学株式会社製 DF 61 型) に入れ、温度 110℃で 7 時間乾燥した。得られた高分子微粒子に含まれる揮発成分量は、1.8 重量%であった。

【0042】

(c) ポリオレフィン系樹脂組成物のペレット化

実施例 1 (c) と同様の方法でペレット化した。表 1 にペレットにおけるポリオレフィン系樹脂と高分子微粒子の配合量を示した。

【0043】

(d) 延伸フィルムの作製

実施例 1 (d) と同様の方法でフィルムを製膜した。フィルム物性を表 2 に示した。

【0044】

実施例 3

(b) 高分子微粒子に含まれる揮発成分量の調整

実施例 1 (a) 記載の揮発成分量 72 重量% の高分子微粒子を約 500 g 秤量し、これを精密恒温器 (ヤマト科学株式会社製 DF 61 型) に入れ、温度 100℃で 3.5 時間乾燥した。得られた高分子微粒子に含まれる揮発成分量は、8 重量%であった。

【0045】

(c) ポリオレフィン系樹脂組成物のペレット化

実施例 1 (c) と同様の方法でペレット化した。表 1 にペレットにおけるポリ

オレフィン系樹脂と高分子微粒子の配合量を示した。

【0046】

(d) 延伸フィルムの作製

実施例 1 (d) と同様の方法でフィルムを製膜した。フィルム物性を表 2 に示した。

【0047】

実施例 4

(b) 高分子微粒子に含まれる揮発成分量の調整

実施例 1 (a) 記載の揮発成分量 72 重量% の高分子微粒子をそのまま使用した。

【0048】

(c) ポリオレフィン系樹脂組成物のペレット化

成分 A であるプロピレンポリマー粉 (MFR = 2.3 g / 10 分) 100 重量部に対して、成分 B である揮発成分を 72 重量% 含む高分子微粒子 1.1 重量部とした以外は、実施例 1 (c) と同様の方法でペレット化した。表 1 にペレットにおけるポリオレフィン系樹脂と高分子微粒子の配合量を示した。

【0049】

(d) 延伸フィルムの作製

実施例 1 (d) と同様の方法でフィルムを製膜した。フィルム物性を表 2 に示した。

【0050】

比較例 1

(a) 高分子微粒子の合成

実施例 1 と同様の方法で高分子微粒子を合成した。続いて、実施例 1 と同様に加圧スチームを吹き込み、蒸発してくるメタノール・水混合物をコンデンサーで回収した。重合液温度が 99℃ に到達したところでスチームの吹き込みを終了し、高分子微粒子の水スラリーを得た。さらに定性ろ紙 No. 1 を用いて得られた水スラリーを吸引ろ過し、揮発成分量 45 重量% の高分子微粒子のウェットケーキを得た。

【0051】

(b) 高分子微粒子に含まれる揮発成分量の調整

前記(a)の揮発成分量45重量%の高分子微粒子をナウタードライヤーに投入し、スチームによりジャケット温度134℃に調整し、内部を667Pa(約5 Torr)まで減圧して均一に攪拌しながら乾燥した。内部の試料の温度が120℃になった時点で乾燥を終了した。得られた高分子微粒子に含まれる揮発成分量は、0.08重量%であった。

【0052】

(c) ポリオレフィン系樹脂組成物のペレット化

実施例1(c)と同様の方法でペレット化した。表1にペレットにおけるポリオレフィン系樹脂と高分子微粒子の配合量を示した。

【0053】

(d) 延伸フィルムの作製

実施例1(d)と同様の方法でフィルムを製膜した。フィルム物性を表2に示した。

【0054】

比較例2

(b) 高分子微粒子に含まれる揮発成分量の調整

実施例1(a)記載の揮発成分量72重量%の高分子微粒子100重量部に対して水を1302重量部添加した。得られた高分子微粒子の揮発成分量は、98重量%であった。

【0055】

(c) ポリオレフィン系樹脂組成物のペレット化

実施例1(c)と同様の方法でペレット化しようとした際、ポリオレフィン系樹脂粉と高分子微粒子の混合物が揮発成分のためにしっとりした状態になり、押出機のシリンダーへの食い込み不良が発生した。また押出機のダイス部分で樹脂が発泡しストランドが切れ、樹脂の状態が不安定になりペレット化できなかった。表1にポリオレフィン系樹脂と高分子微粒子の配合量を示した。ペレットが得られなかったためフィルムに加工できなかった。

【 0 0 5 6 】

表 1 および 2 から分かるように、実施例 1 ～ 4 は白斑点発生が少なく、外観が優れたフィルムを与えたのに対して、本発明の要件である高分子微粒子に含まれる揮発成分量が少なかった比較例 1 は白斑点発生が多く、外観が好ましくないフィルムを与え、高分子微粒子に含まれる揮発成分量がの多かった比較例 2 はペレットおよびフィルム加工ができなかった。また、実施例 1 ～ 4 は、透明性（H a z e）、透視感（L S I）および耐ブロッキング性においても問題はなかった。

【 0 0 5 7 】

【発明の効果】

本発明記載のポリオレフィン系樹脂組成物は、ポリオレフィン系樹脂へのアンチブロッキング剤である高分子微粒子の分散が良好であり、また、その組成物からなるフィルムは物性が優れるため食品包装用、繊維包装用等、広範囲な用途のフィルムに好適に使用できる。

【 0 0 5 8 】

【表 1】ポリオレフィン系樹脂ペレットにおけるポリオレフィン系樹脂と高分子微粒子の配合量

	ポリオレフィン系 樹脂の配合量	高分子微粒子に 含まれる揮発成分量	揮発成分を含む高分 子微粒子の 配合量
	重量部	重量%	重量部
実施例 1	100	0.14	0.3
実施例 2	100	1.8	0.3
実施例 3	100	8	0.3
実施例 4	100	72	1.1
比較例 1	100	0.08	0.3
比較例 2	100	98	15

【 0 0 5 9 】

【表 2】フィルム物性

	高分子微粒子 添加量	Haze	LSI	耐 ブロッキング性	白斑点個数 (サイズ: 0.2~1mm)
	重量%	%	%	MPa (kg/12cm ²)	個/25cm ²
実施例 1	0.3	3.1	2.3	0.71 (0.6)	8
実施例 2	0.3	3.0	2.4	0.71 (0.6)	6
実施例 3	0.3	3.0	2.3	0.59 (0.5)	8
実施例 4	0.3	2.4	2.7	0.71 (0.6)	6
比較例 1	0.3	3.3	2.6	0.71 (0.6)	80

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 フィルムの外観および取扱い性のバランスに優れるポリオレフィン系樹脂組成物およびその組成物からなるポリオレフィン系樹脂フィルムを提供する。

【解決手段】

ポリオレフィン系樹脂組成物であって、ポリオレフィン系樹脂 1 0 0 重量部と揮発成分を 0. 1 0 ~ 9 0 重量%含む高分子微粒子アンチブロッキング剤 0. 0 5 ~ 2 重量部未満を含有してなることを特徴とする。

【選択図】 なし

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 0 0 2 0 9 3]

1. 変更新月日 1 9 9 0 年 8 月 2 8 日

[変更新理由] 新規登録

住 所 大阪府大阪市中央区北浜 4 丁目 5 番 3 3 号

氏 名 住友化学工業株式会社